

W531A

PP I 聚丙烯#百折胶I软胶

日本住友

基本性能	额定值	单位	测试方法
熔体流动速率	8	g/10min	ASTM D-1238
密度	0.9	g/cm	ASTM D-1505
机械性能	额定值	单位	测试方法
断裂拉伸强度	385	kg/cm	ASTM D-638
伸长率	840	%	ASTM D-638
抗弯强度	10800	kg/cm	ASTM D-747
艾氏冲击强度	3.5	kg.cm/cm	ASTM D-256
热性能	额定值	单位	测试方法
熔点	154	°C	